

TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2021-003388

접 수 일 자 : 2021년 01월 07일

대 표 자 : 김경록

시험완료일자 : 2021년 01월 28일

업 체 명 : (주)한솔홈데코익산공장

주 소 : 전북 익산시 석암로17길 54

시 료 명 : E0 MDF GLT 18T 30 형

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
밀도	g/cm ³	-	0.69	KS F 3200 : 2016	A3
함수율	%	-	6	KS F 3200 : 2016	A3
휨강도(너비)	MPa	-	36.0	KS F 3200 : 2016	A3
휨강도(길이)	MPa	-	36.7	KS F 3200 : 2016	A3
박리강도	MPa	-	0.9	KS F 3200 : 2016	A3
나사못유지력(평면)	N	-	589	KS F 3200 : 2016	A3
나사못유지력(측면)	N	-	305	KS F 3200 : 2016	A3
폼알데하이드 방출량 (평균)	mg/L	-	0.1 미만	KS F 3200 : 2016	AK
폼알데하이드 방출량 (최대)	mg/L	-	0.1 미만	KS F 3200 : 2016	AK

* 방출량 시험조건

1. 실내온도 : 20 °C ± 2 °C

2. 시험기간 : 24 h

3. 시료구분 : 고체건축자재 (150 mm x 50 mm)

4. 검출한계 : HCHO - 0.1 mg/L

- A3: 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

- AK: 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Seo Woorim

작성자 : 서우림

Tel : 02-2092-3841

Chang-Seok Jeong

기술책임자 : 정창석


Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 01월 28일

한국인정기구 인정 **KTR** 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT



우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2021-003388

접 수 일 자 : 2021년 01월 07일

대 표 자 : 김경록

시험완료일자 : 2021년 01월 28일

업 체 명 : (주)한솔홈데코익산공장

주 소 : 전북 익산시 석암로17길 54

시 료 명 : E0 MDF GLT 18T 30 형

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법	장소
------	----	------	-----	------	----

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Seo Woorim

작성자 : 서우림

Tel : 02-2092-3841

Chang-Seok Jeong

기술책임자 : 정창석

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 01월 28일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code